Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 03:31

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rurka-termokurczliwa-zestaw-prch1-1-p-3454.html

# rurka termokurczliwa zestaw PRCH1-1

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4,16 zł** |
| Cena netto | **3,38 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **MP-36734** |
| Producent | **Radpol** |

## Opis produktu

**rurka termokurczliwa zestaw PRCH1-1**

symbol: MP-36734

# Zestaw rurek termokurczliwych długość 50mm PRCH1-1 RADPOL

- **Współczynnik kurczliwości:** 2:1
- **Z narzędziami:** nie
- **Z klejem w środku:** nie
- **Producent:** RADPOL
- **Marka:** RADPOL

## Zestaw PRCH1, rury termokurczliwe cienkościenne, ciepłoodporne 125°C – typu RCH1

Przeznaczenie: Uniwersalne rury termokurczliwe stosowane są do wykonywania izolacji elektrycznych, zabezpieczenia mechanicznego, ochrony przed wilgocią.Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane, tworzą szczelnie przylegającą warstwę o charakterze izolacyjnym, antykorozyjnym oraz dekoracyjnym.

Z myślą o wygodnej pracy elektroinstalatorów, majsterkowiczów, mechaników samochodowych i innych Klientów rury termokurczliwe cienkościenne dostarczane są także w poręcznych zestawach. Zestawy zawierają krótkie odcinki rur w różnych kolorach (mix kolorów - losowe).

**Zestaw zawiera:**

- RCH1 2,4 / 1,2 Długość [mm]: 50 Ilość: 6
- RCH1 3,2 / 1,6 Długość [mm]: 50 Ilość: 6
- RCH1 4,8 / 2,4 Długość [mm]: 50 Ilość: 5
- RCH1 6,4 / 3,2 Długość [mm]: 50 Ilość: 5

- Zakres temperatur -55 do +125°C.
- Współczynnik skurczu 2:1, 4:1.
- Minimalna temperatura obkurczania +115°C.
- Kolory: patrz poniżej
- Rury niesamogasnące, bezhalogenowe.
- Odporne na UV.

- Zgodne z REACH, RoHS

**Rury RCH1 – Właściwości**

- Temperatura pracy: -55 do +125°C
- Zmiana długości po obkurczeniu (EN 60684-2): +5 ÷ -10%
- Wytrzymałość na rozciąganie, min. (EN 60684-2): 15 MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu, min. (EN 60684-2): 350%
- Starzenie cieplne (168 h, temperatura) (EN 60684-2): 158°C
- Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym, min. (EN 60684-2): 12 MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym, min. (EN 60684-2): 250%
- Udar cieplny (4 h, temperatura) (EN 60684-2): 175°C, brak kapania, pękania lub rozpływania ścianki
- Odporność na korozję miedzi (168 h, temperatura): 136°C: 100%
- Korozja miedzi (EN 60684-2): nie koroduje
- Elastyczność w niskiej temperaturze (czas 4 h) (EN 60684-2): nie pęka przy -55°C
- Palność (EN 60684-2): palna
- Nasiąkliwość wody, max (ISO 62): 0,1%
- Wytrzymałość dielektryczna, min. (EN 60684-2; IEC 60243-1): 16 kV/mm
- Rezystywność skrośna, min. (EN 60684-2; IEC 60093): $10^{12}$ Ωm